



MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая
потолочная краска, 2% блеска



MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая потолочная краска, 2% блеска



Матовая, потолочная краска для безупречных белоснежных потолков.. Создает бархатистую, деликатную текстуру, которая максимально рассеивает световой луч и зрительно выравнивает поверхность. Проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает отличной укрывистостью и белизной.

ОСОБЕННОСТИ:

Абсолютно матовая бархатистая краска

Возможность влажной уборки – 2 класс истирания.

Высокая степень белизны

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Легкое нанесение, возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость и выравнивание

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков,

- Применяется для окрашивания потолка в сухих помещениях. Может использоваться для стен в малопроходимых помещениях (спальни, кабинеты, библиотеки).

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** Р | **Тара:** 2.5 л, 5 л

Краска предназначена для нанесения в белом базовом цвете. При желании может быть заколерована в светлые оттенки палитры «Времена года».

Другие цвета:

Возможна колеровка в светлые оттенки других цветовых палитр. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	60 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7-7,5 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	105 ± 3 по Кребсу 1930 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 2 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	
При необходимости разбавить не более 10-12% чистой воды	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,45 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 35 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «прямости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° С.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Перед нанесением краску **Mons Ceiling** следует разбавить водой на 10-15%.

Расход:

Расход краски 7–7,5 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуивании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.